



Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



P.S. METALLIC

Beschreibung

Transferfolie für Cad-Cut[®] Anwendungen mit spiegelartiger Oberfläche. Das Material ist nicht geeignet für Multi-Schicht – Anwendungen oder kleine Schriften.
Wir empfehlen das Material nach dem Transfer nicht zu knicken.
Rückklebender Polyesterträger.
Das Material ist geeignet für Baumwolle, Polyester, und Polyester-Baumwolle Gemische (nicht Silikon behandelte oder sublimierte Textilwaren).



Stärke 100 micron



**Empfohlene
Schnitteinstellungen**

Messer neu bei 60°
Schnittdruck 130 gf
Geschwindigkeit
10 cm/sek



Transferparameter

155°C für 15 sek.
mittlerer Druck
(3-4 bar)

Verwendung

- Folie spiegelverkehrt schneiden.
- Entgittern (Für schnelleres und einfacheres Entgittern empfehlen wir, das geschnittene Material für einige Sekunden auf eine 60-70° warme Oberfläche aufzulegen)
- zusammen mit der Polyester-Trägerfolie auf das Textil auflegen
- transferieren zu den hier angegebenen Bedingungen
- Die Polyester-Trägerfolie warm oder kalt entfernen

Waschanleitung

Bitte erst **24 Stunden** nach dem Pressen waschen.
Handwäsche kalt. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.
Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe
Kann nicht trocken gereinigt werden
Kann nicht Wäschetrockner. Nach dem Transfer nicht knicken.

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



Produkt kompatibel mit REACH

N.B. Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen!
Für beste Ergebnisse empfehlen wir, das Produkt weit weg von Sonnenschein und Staub, in vertikaler Position und an Temperaturen zwischen 18°C und 26°C zu versorgen



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105027958



Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuelle Version ist unter www.siser.it erhältlich. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung.
Vielen Dank.

TECHNO PLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax. +49 (0)89 996535-45
E-Mail: info@technoplot.com
Web: <https://www.technoplot.de>

