GLITTER

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	350 µ	rückklebendes Polyester	OEKO TEX® STANDARD 100 17CX00039 CENTROCOT; REACH compliant; VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser Friendly

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	60°	120 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	160°C (320°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	kalt/ warm

→ Das Material gespiegelt schneiden
→ Überschüssiges Material entfernen
→ Das Design auf dem Textil positionieren
→ Mit den empfohlenen Parametern übertragen
→ Den Träger warm oder kalt entfernen

PRODUKT HIGHLIGHTS

→ Reliefartiges Glitter
→ Sehr hohe Brillanz
→ in über 45 Farben erhältlich

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	Ja	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
→ Beachten Sie die Textilpflegehinweise
→ Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105027568