AURORA®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	200 µ	Träger rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	60°	100 gf	25 cm/Sek.	15 Sek.	150°C (302°F)	Medium (3 Bar)	kalt

→ **Das Material gespiegelt schneiden**
→ **Überschüssiges Material entfernen**
→ **Das Design auf dem Textil positionieren**
→ **Mit den empfohlenen Parametern übertragen**
→ **Den Träger kalt entfernen**

PRODUKT HIGHLIGHTS
→ **Schillernde Optik, mit glänzendem Finish**
→ **Changierende Farben**
→ **Strukturierte Oberfläche**

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Synthetik-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellsteVersion dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027568