# PureHT™

## SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Zertifizierungen |
|---|---|---|---|
| PU | 80-100 µ | rückklebendes Polyester | industrially compostable<br>DIN EN 13432:2000-12<br>DIN EN 14995:2007-03<br>ASTM 6400:2023-03<br>REACH compliant<br>VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

## VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser friendly

| geeignet für | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe, Elastan (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien) | 45° | 60-80 gf | 20 cm/Sek. | 15 Sek. | 135°C (275°F) | Medium (2,5/3.5bar) | warm |

→ **Das Material gespiegelt schneiden und überschüssiges Material entfernen**
→ **Das Design auf dem Textil positionieren**
→ **Mit den empfohlenen Parametern übertragen**
→ **Den Träger warm entfernen**

**HIGHLIGHTS**

→ **KOMPOSTIERBARES PRODUKT (nach 180 Tagen in der Erde)**
→ **Kein schädigender Einfluss auf die Umwelt**
→ **Träger zu 100% recyclebar**

**ACHTUNG: Wir empfehlen vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!**

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-dauer | Lagerungs-temperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 40°C, auf Links | JA auf Links | JA (Mix) | NEIN | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

**Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com**
**Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com**

Überreicht durch
**TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH**
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958

Kompostierbarkeitsnachweise betreffen den Folienfilm unter industriellen Bedingungen.
Sie gelten nicht für den Polyesterträger oder pauschal für das fertige Textil.