# THERMOREFLEX™ 2000

## SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Zertifizierungen |
|---|---|---|---|
| PU | 200µ | nicht rückklebendes Polyester | REACH compliant, EN 20471 |

## VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser friendly

| geeignet für | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| Baumwolle, Polyester, PES/BW- Mischgewebe Nicht geeignet für beschichtete und sublimierte Textilien | 45° | 70-100g mit neuem Messer, ca. 130g mit gebrauchtem | 20 cm/Sek. | 5+10Sek. | 155°C (311°F) | Medium (2,5-3,5 bar) | lauwarm |

→ **Das Material gespiegelt schneiden**
→ **Überschüssiges Material entfernen**
→ **Das Design auf dem Textil positionieren**
→ **Für 5 Sek. mit den empfohlenen Parametern übertragen**
→ **Den Träger lauwarm entfernen**
→ **Mit Backpapier abdecken**
→ **Weiter 10 Sek. pressen, für die endgültige Fixierung**

**HIGHLIGHTS**
→ **Sehr hohe Waschbeständigkeit**
→ **Geeignet für chemische Reinigung**
→ **Entspricht der Norm EN ISO 20471**

**ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!**

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-dauer | Lagerungs-temperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 90°C, auf Links | JA auf Links | JA (Baumwoll-Programm) | JA | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

**Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com**
**Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com**

Überreicht durch
**TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH**
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958

Die Normangabe betrifft das Transfermaterial und ersetzt keinen Nachweis für das fertige Bekleidungsstück.