BRICK®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	1000 µ	Träger nicht rückklebend	REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	60°	150 gf	10 cm/Sek.	25 Sek.	155°C (311°F)	medium/hoch (4 Bar)	kalt

ACHTUNG: Aufgrund der Dicke des Materials, empfehlen wir, keine Details unter einer Größe von 0.5 cm zu schneiden!

- → **Das Material gespiegelt schneiden**
- → **Überschüssiges Material entfernen**
- → **Das Textil für 20 Sekunden vorwärmen**
- → **Das Design auf dem Textil positionieren**
- → **Mit den empfohlenen Parametern übertragen**
- → **Den Träger kalt entfernen**

PRODUKT HIGHLIGHTS

- → **Unser dickstes Material**
- → **Weich im Griff**
- → **3D Effekt**

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	JA auf Links	JA (Synthetik-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
- → **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
- → **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellsteVersion dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027968