DIGIBRICK®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	750 µ	Träger nicht rückklebend	REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe	60°	90-100 gf	10 cm/Sek.	25 Sek.*	155°C (311°F)	medium-hoch (3-4 Bar)	warm

→ **Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen (Pause von mind. 1 Min. zwischen Print+Cut empfohlen)**
→ **Für ein optimales Resultat, die Unterplatte bei 155°C für 20 Sek. vorwärmen**
→ **Das Design vom Träger nehmen und auf dem Textil positionieren**
→ **Das Transfer mit Backpapier abdecken und mit den empfohlenen Parametern übertragen**
→ ***Für Entwürfe mit freistehenden Details, TTD Easy benutzen und im Anschluß:**
→ **Für 5 Sekunden bei 155°C pressen - dann TTD Easy warm entfernen**
→ **Das Transfer mit Backpapier abdecken und für 20 Sekunden bei 155°C pressen**

PRODUKT HIGHLIGHTS

→ **Dickes Material**
→ **3D Effekt**

! Aufgrund der Dicke des Materials empfehlen wir wenn möglich, die Druckköpfe auf hohe Position einzustellen!
! Setzen Sie zum Bedrucken von Digibrick niemals entnehmbare Media-Clamps an ihrem Drucker ein!
! Wenn möglich, führen Sie vor dem Druck auf Digibrick ein Print/Cut Alignment durch!
! Wir empfehlen, keine Details unter 5mm zu schneiden!
! Bitte nutzen Sie unsere spezifischen Druckprofile für ihren Drucker, aus unserem Download Bereich: https://www.siser.com/digital-printing/digibrick/ > Download Printing Profiles
! Wir empfehlen vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958