DIGIBRICK® UV EXKLUSIV FÜR UV-DRUCKER !

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	650 µ	Träger nicht rückklebend	VEGANOK AZIENDA N. 1004 REACH compliant

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe	60°	80 gf	20 cm/Sek.	25 Sek.*	155°C (311°F)	medium-hoch (3-4 Bar)	warm

→ **Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen**
→ **Für ein optimales Resultat, die Unterplatte bei 155°C für 5 Sek. vorwärmen**
→ **Das Design vom Träger nehmen und auf dem Textil positionieren.**
→ **Das Transfer mit Backpapier abdecken und mit den empfohlenen Parametern übertragen.**
→ ***Für Entwürfe mit freistehenden Details, TTD Easy benutzen und im Anschluß:**
Für 25 Sekunden bei 155°C pressen - dann das TTD Easy warm entfernen

PRODUKT HIGHLIGHTS

→ **Dickes Material**
→ **3D Effekt - ideal für Logos und Vereinswappen**
→ **Speziell für UV-Druck entwickelt**

! Aufgrund der Dicke des Materials empfehlen wir wenn möglich, die Druckköpfe auf hohe Position einzustellen!
! Wenn möglich, führen Sie vor dem Druck auf Digibrick UV ein Print/Cut Alignment durch!
! Wir empfehlen, keine Details unter 5mm Strichstärke zu schneiden!
! Wir empfehlen vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015