SUBLITHIN MATT UV

EXKLUSIV FÜR UV-DRUCKER !

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	110 µ	nicht rückklebendes Polyester	VEGANOK AZIENDA N. 1004 · REACH compliant

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
mit Sublimations-tinte eingefärbte Textilien, Baumwolle, Polyster, BW/PES -Mix	45°	80 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	135°C (275°F)	Medium (2,5-3,0 bar)	warm

→ **Drucken, Schneiden und überschüssiges Material entfernen**
→ **Mit Hilfe von TTD den Druck vom Träger entfernen**
→ **Das Design auf dem Textil positionieren**
→ **Mit den empfohlenen Parametern übertragen und das TTD warm abziehen**

***Zum Erhalt des 3D-Effektes:**

→ **das Transfer auf dem Textil positionieren, das TTD entfernen**
→ **und das Transfer mit Thermofixierband auf dem Textil befestigen.**
→ **Ein Transferkissen auf die untere Platte legen und das Textil mit dem Transfer nach unten darauf.**
→ **Mit den empfohlenen Parametern übertragen (aber mit niedrigem Druck!)**

HIGHLIGHTS
→ **Barriere gegen Farbmigration = Geeignet für sublimierte Textilien**
→ **Niedrige Transfertemperatur**
→ **Speziell für UV-Druck entwickelt**

ACHTUNG: aufgrund der Vielzahl an Sublimationstinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	NEIN	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
→ **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
→ **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED · Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015