DTF PREMIUM

Transferfolie für den DTF-Druck



Technische Daten

- Stärke 75 µm
- Matte Folie für eine matte Druckoberfläche
- Nicht klebender Träger mit antistatischer Rückseite
- Träger für den Sofortabzug heiß abziehen
- Transfertemperatur bis 160 °C, abhängig vom verwendeten Klebepulver
- Beständig gegen mehr als 50 Maschinenwäschen bei 40 °C
- Empfohlene tatsächliche Ofentemperatur bis 150 °C
- Gleichmäßige Folienspannung über alle Produktionschargen

Verarbeitung

1. **Drucken**
   Spiegelverkehrt auf die als bedruckbar gekennzeichnete Seite drucken.
2. **Klebepulver auftragen**
   Überschüssiges Pulver entfernen, um Rückstände beim Transfer zu vermeiden.
3. **Tinte aushärten und Klebepulver schmelzen**
   Ofentemperatur nach Vorgabe des Klebstoffherstellers einstellen.
4. **Auf das Textil übertragen**
   10–15 Sek. bei mittlerem Druck und bis 160 °C, je nach Klebepulver.
5. **Träger abziehen**
   Heiß sofort abziehen oder den Träger warm oder kalt abziehen.

Waschen und Pflegen

- Bei bis zu 40 °C waschen
- Auf links bügeln
- Im Synthetikprogramm trocknen
- Keine chemische Reinigung

Lagerung der Rolle

- Lagerdauer bis zu 2 Jahre
- Lagertemperatur 18 °C bis 26 °C
- Vor Staub und direktem Sonnenlicht schützen
- Rollen aufrecht lagern

Hinweise

- Vor dem Produktionsbeginn einen Probetransfer durchführen.
- Nach der Applikation 24 Stunden bis zur ersten Wäsche warten.
- Pflegekennzeichnung des Textils beachten.
- Keine Bleichmittel oder aggressiven Chemikalien verwenden.

Zertifizierungen und Konformität

- ✔ Das Material entspricht der REACH-Verordnung.
- Die Folie ist VEGANOK-zertifiziert.
- ✔ Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den OEKO-TEX-Standards.
- ✔ Die für die Beschichtung verwendeten Chemikalien entsprechen der ZDHC MRSL.

EIGENSCHAFTEN

- Brillante Farben
- Sofortabzug
- Verbesserte Waschbeständigkeit
- 100 % aus Italien
- Weicher Griff

Änderungen vorbehalten. Aktuelles englisches Siser-Original auf www.siser.com.
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958