LASERLUX®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	90-110 µ	silikonisiertes Papier	REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geeignet für	TRANSFERPARAMETER			
	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe	15 Sekunden	150°C (302°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm/kalt

→ Dekorieren Sie das Material gemäß den Anweisungen für Ihren Lasercutter oder schneiden Sie es zu.
→ Entfernen Sie überschüssiges Material.
→ Lösen Sie das Transfer mithilfe von LASERLUX MASK von der Trägerfolie ab.
→ Positionieren Sie das Motiv auf dem Stoff.
→ Bringen Sie es gemäß den hier empfohlenen Parametern auf.
→ Entfernen Sie die LASERLUX MASK im heißen oder kalten Zustand.

HIGHLIGHTS
→ Leuchtende Farben
→ Schillernde Texturen
→ Speziell für die Lasergravur entwickelt

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
→ Beachten Sie die Textilpflegehinweise
→ Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958