



Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



SUBLITHIN[®] MATT LT

Beschreibung

Bedruckbare Polyurathan-Folie mit Sublimationssperrschicht, geeignet für die Übertragung auf sublimierten Polyester Textilien. Die Folie lässt sich mit Solvent, Eco Solvent oder HP Latex Tinten bedrucken.

Das Material haftet bei niedriger Temperatur und bietet eine hohe Deckkraft und eine ausgezeichnete Farbhaftung.



Stärke 110 micron

Verwendung

- Die Folie seitenrichtig bedrucken und schneiden
Beim Drucken auf HP Latex-Plotter, stellen Sie die Trocknungstemperatur auf 80 ° C ein
- Entgittern
- Den Druck vom Träger entfernen. Wir empfehlen die Siser T.T.D. Übertragungsfolie zu verwenden.
- Verpressen
- Siser T.T.D. warm entfernen. Wenn Sie ein anderes Übertragungsmittel verwenden, beachten Sie bitte die entsprechende Verarbeitungshinweise.
- **Wir empfehlen, soeben bedruckte Textilien nicht „warm“ zu stapeln, sondern erst nachdem sie auf Zimmer-Temperatur abgekühlt ist. So vermeiden Sie das Abfärben von Drucken.**



**Empfohlene
Schnitteinstellungen**

45° Messer
Schnittdruck 80 gf
Geschwindigkeit
20 cm/Sek.



Transferparameter

130°C für 15 Sek.
mittlerer Druck
(3-4 bar)

Waschanleitung

Bitte vor dem 1. Waschen **24 Stunden** warten.
Waschbar bis **40°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.
Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe
Nicht für die chemische Reinigung geeignet
Nicht für den Wäschetrockner geeignet

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



Produkt hergestellt nach Vorgaben der REACH Verordnung
Das Produkt ist nach Oeko-Tex Standard 100 Klasse I zertifiziert



N.B. Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen! Wir empfehlen das Produkt vor direktem Sonnenlicht und Staub zu schützen. Lagern Sie es in vertikaler Position und bei Temperaturen zwischen 18°C und 26°C.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuellen Informationen sind unter www.siser.com verfügbar. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung.
Vielen Dank.

TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax. +49 (0)89 996535-45
E-Mail: info@technoplot.com
Web: <https://www.technoplot.de>

